EBB

Technical Specification

Cyber Premium GC2

Recyclable

Description	Standard	Unit	Values								
Weight	T-410	gsm (g/m²)	220	240	260	270	280	300	330	360	380
Thickness	T-411	microns (µm)	365	398	437	470	490	532	592	648	684
Bending Moment Taber 15° MD	T-489	mNm	10.0	13.0	16.7	19.2	21.8	26.6	33.2	43.2	48.9
Bending Moment Taber 15° CD	T-489	mNm	5.2	6.7	8.4	9.6	10.9	13.3	16.6	21.6	24.4
Ply Bond (avg.)	T-569	J/m²	150 MIN								
Roughness PPS (avg.) top side	T-555	µm	1.8 MAX		2.1 MAX					2.3 MAX	
Brightness ISO top side	T-452	%	85 MIN								
Whiteness CIE top side	T-560	%	85 MIN								
Surface Strength IGT Pick top side	ISO 3782/3	m/sec	0.7 MIN								
Gloss 75° top side	T-480	%	35 MIN								
Moisture	T-412	%	7.0						8.0		

Product Certifications

FSC®
Food safe (Robinson compliant)

Mill Certifications

SO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BRC

March 2026

EBB Paper, EBB Board, EBB Office & Paper are all trading entities of Elliott Baxter & Company Limited in th UK. EBB Ireland is a trading entity of Elliott Baxter Ireland limited.